שם מוצר	צבע	עובי	צפיפות KG\m^3	בסיס דבק	חוזק גזירה KG\cm^2	חוזק קילוף 180 KG\25mm	חוזק מתיחה KG\cm^2	טווח טמפרטורה C	טמפרטורת עבודה קבועה C	תיאור כללי
W4040	לבן	0.4	850	סרט	8	3.5	11	-40 - 160	100	הדבקת
W4064	לבן	0.64	850	סרט	7.2	4.1	10.5	-40 - 160	100	פלסטיק
W4110	לבן	1.1	850	סרט\נייר	5.7	4.5	9.9	-40 - 160	100	מתכת
W4200	לבן	2	850	סרט	4.8	3.5	6.55	-40 - 160	100	קרימיקה
C4025	שקוף	0.25	1000	סרט	14.5	1.6	10.1	-40 – 250	150	HIGH TEMP
C4050	שקוף	0.5	1000	סרט\נייר	4.9	2.1	7.03	-40 - 150	90	מצעים
C4100	שקוף	1	1000	סרט\נייר	4.9	2.7	7.03	-40 - 150	90	שקופים
C4150	שקוף	1.5	1000	סרט	4	3.29	6	-40 - 150	90	פלסטיק
C4200	שקוף	2	1000	סרט	4	3.3	7	-40 - 150	90	זכוכית
G4040	אפור	0.4	850	סרט	8	3.5	11	-40 - 160	100	משטחי
G4064	אפור	0.64	850	סרט	7.2	3.35	7.6	-40 - 160	100	מתכת
G4080	אפור	0.8	850	סרט	6.5	3.7	7	-40 - 160	100	אלומיניום
G4110	אפור	1.1	850	סרט	6.3	3.9	6	-40 - 160	100	צבועים
G4150	אפור	1.5	850	סרט	6.2	3.9	5	-40 - 150	100	פלסטיק
W5064	לבן	0.64	850	סרט	7.1	3.6	11.3	-40 - 150	90	אנרגיה
W5110	לבן	1.1	850	סרט\נייר	6.7	3.7	7.2	-40 - 150	90	נמוכה
G6040	אפור	0.4	780	סרט\נייר	7	3.3	7.5	-40 - 160	100	חלקי רכב
G6064	אפור	0.64	780	סרט	6.8	3.5	7	-40 - 160	100	פלסטיק
G6080	אפור	0.8	780	סרט\נייר	6.5	3.7	6.5	-40 - 160	100	מתכת
G6110	אפור	1.1	780	סרט\נייר	6	3.9	6	-40 - 160	100	צבועה
G6150	אפור	1.5	780	סרט	5.5	3.9	5.5	-40 - 160	100	תחזוקה
G6200	אפור	2	780	סרט	5.3	3.9	5	-40 - 160	100	כללית
B6025	שחור	0.25	780	סרט	7.5	3.1	7.8	-40 - 160	100	
G3040	אפור	0.4	1500	סרט	8.2	6.3	10.2	-40 - 160	100	טמפ
G3120	אפור	1.2	1500	סרט	7.2	6.6	8.5	-40 - 160	100	נמוכות
G3200	אפור	2	1500	סרט	4.5	3.9	5	-40 - 160	80	אנרגיה נמוכה
W7025	לבן	0.25	1500	נייר	8	1.2	9	-40 - 160	100	HEAT
W7064	לבן	0.64	1500	סרט	7.9	2.1	8.4	-40 - 160	100	SINK
W7120	לבן	1.2	1500	סרט	6	1.6	8.4	-40 - 160	100	
WFR60604	לבן	0.64	1500	סרט	7.9	2.1	8.4	-40 - 160	100	אישורי תעופה
WFR6110	לבן	1.1	1500	סרט	7.4	1.9	8.4	-40 - 160	100	UL94 VLO